



REFLECTIVA

Reflectiva BRONZE

Reflektierende Membran mit einer Reinaluminiumseite, für Dachböden — Rolle 40 m²

Reflektierende Membran mit nur einer Reinaluminiumseite, für unbeheizte Dachböden bestimmt. Ihre Aufgabe ist der Hitzeschutz: Sie stoppt die Wärmestrahlung von der Dacheindeckung, bevor sie den Dachboden aufheizt.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Aufbau	Eine Reinaluminiumseite, die andere Luftpolsterfolie aus Polyethylen	
Gesamtdicke	3 mm	EN 823
Flächenmasse	125 g/m²	EN 1849-2
Rollenabmessungen	1,20 m Breite × 33,33 m — 40 m²	EN 1848-2
Emissionsgrad	0,05	prEN 15976
Wasserdampfdiffusionswiderstand, S _d	140 m	EN ISO 12572
Wasserdichtheit	Klasse W	EN 1928
Brandverhalten	Klasse F	SR EN 13501-1+A1:2010

Mechanische Werte (Zugfestigkeit, Dehnung, Weiterreißfestigkeit) werden für dieses Produkt nicht angegeben.

ANWENDUNGSBEREICHE

Unbeheizte Dachböden — Hitzeschutz. Nicht für Aufbauten bewohnter Dachgeschosse bestimmt.

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Rollen liegend, auf sauberer und ebener Fläche, vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit geschützt.

EINBAU

Verbindliche Ausrichtung: Die Reinaluminiumseite wird nach oben, zur Dacheindeckung hin montiert. Wird zwischen den beiden Dachlatten montiert, mit belüftetem Raum am First und an der Traufe.

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.

CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286

Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov, Rumänien

Lager und Lieferungen

ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov, Rumänien

+40 21 780 7585 · WhatsApp +40 790 644 051 · contact@isoflect.ro

Die angegebenen Werte stammen aus der Produktdokumentation von Isoflect Insulation und den zugehörigen Prüfberichten. Sie beziehen sich auf das Produkt, nicht auf den Aufbau, in den es eingebaut wird; die Systemleistung wird durch eine hygrothermische Berechnung für jeden Einzelfall ermittelt. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern — prüfen Sie stets die gültige Revision. Revision 4 · 13.09.2026