



WOLLE

WOLLE P800

Ημιάκαμπτες πλάκες θερμομονωτικής ίνας — πάχος 5 cm, πακέτο 11,712 m²

Ημιάκαμπτες πλάκες θερμομονωτικής ίνας Wolle, κατασκευασμένες από ανακυκλωμένο PET, χωρίς συνδετικά, χωρίς φορμαλδεΐδη και χωρίς φαινόλη. Το συμπληρωματικό στρώμα στις δομές System 10 των 15 και 25 cm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό	Θερμομονωτική ίνα από ανακυκλωμένο PET, χωρίς συνδετικά, φορμαλδεΐδη ή φαινόλη	
Πάχος	50 mm	
Διαστάσεις πλάκας	1200 × 610 × 50 mm	
Μάζα ανά μονάδα επιφάνειας	800 g/m ²	
Περιεχόμενο πακέτου	16 πλάκες — 11,712 m ²	
Θερμική αγωγιμότητα, λ ₁₀	0,038 W/mK	SR EN 12667:2002
Θερμική αντίσταση στρώματος, R	1,32 m ² K/W	SR EN 12667:2002
Αντίδραση στη φωτιά	C-s2,d0 — μηδέν φλεγόμενα σταγονίδια	EN 13501-1
Γερμανική ταξινόμηση	B1	DIN 4102
Συμπεριφορά στην υγρασία	Πλήρως υδρόφοβη — δεν απορροφά την υγρασία και την αποβάλλει γρήγορα	
Ακουστική συμπεριφορά	Ηχοαπορροφητική ίνα — μειώνει τον αερόφερτο θόρυβο	
Σταθερότητα στον χρόνο	Χωρίς καθίζηση — το πάχος και η απόδοση παραμένουν σταθερά	

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σοφίτες και στέγες (συμπληρωματικό στρώμα ανάμεσα στα ζευκτά), τοίχοι στο εσωτερικό, χωρίσματα, πατώματα ανάμεσα σε ορόφους, αεριζόμενες προσόψεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πακέτα αποθηκευμένα σε στεγασμένους χώρους, προφυλαγμένα από την υγρασία και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Σε κάθε δομή που περιέχει και στρώμα 5 cm — δηλαδή στα 15 και στα 25 cm — το στρώμα των 5 cm τοποθετείται ΠΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟ, πριν από το στρώμα των 10 cm: το πρώτο τοποθετημένο στρώμα αυτοστερεώνεται, ενώ ένα στρώμα 5 cm τοποθετημένο τελευταίο θα έπρεπε να αγκυρωθεί. Οι πλάκες κόβονται με το μαχαίρι Wolle Sword. Δεν απαιτεί κλασικό εξοπλισμό προστασίας — η ίνα δεν είναι ερεθιστική.

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.

CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286

Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov, Pουμανία

Αποθήκη και παραδόσεις

ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov, Pουμανία

+40 21 780 7585 · WhatsApp +40 790 644 051 · contact@isoflect.ro

Οι δηλωμένες τιμές προέρχονται από την τεκμηρίωση προϊόντος της Isoflect Insulation και από τις σχετικές εκθέσεις δοκιμών. Αναφέρονται στο προϊόν, όχι στη δομή στην οποία τοποθετείται· η απόδοση του συστήματος καθορίζεται με υδροθερμικό υπολογισμό για κάθε περίπτωση. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση — ελέγχετε πάντα την ισχύουσα αναθεώρηση. Αναθεώρηση 4 · 13.09.2026